

**ORDUÑA 1755, S.L.**

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2  
Apdo.de Correos 71  
46116 MONCADA, Valencia, España  
Telf: +34 961 69 82 27  
orduna@tejidosignifugos.com  
www.tejidosignifugos.com

**ORDUÑA**  
1755®  
technical textiles

**FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA****Datos Básicos / Basic Data**


|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre Artículo / Article Name | PLANA PES FR ALPHA BTV (AKUTEX)                                   |
| Código Artículo / Article Code | B1434                                                             |
| Composición / Composition      | 100% PES FR                                                       |
| Peso / Weight (±10%)           | 250 g/m2 230 g/m2 Bco. Estampación digital                        |
| Ancho / Width (±5%)            | 305 cm                                                            |
| Ligamento / Weave              | Crepe                                                             |
| Color / Colour                 | 8 colores + Preparado para estampar<br>8 colours + Ready to print |
| Metros por pieza / Roll length | 40 m                                                              |

**Características disponibles / Available**

|                                                                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia al fuego / Flame Retardancy                                                    | Clase 1 / B-s1d0 / EN 1021:2014 parte 1 y 2<br>Permanente / Permanent flame retardant |
| Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft                    | 1045N                                                                                 |
| Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp                 | 1500N                                                                                 |
| Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO    | 24%                                                                                   |
| Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO | 26,50%                                                                                |
| Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance                                            | B 20000 ciclos / cycles                                                               |

**Usos / Uses****Aplicaciones / Applications**

Decoración, eventos, acústico / Decoration, stage, acoustic

**Mantenimiento / Maintenance****Instrucciones / Instructions**


Máximo de 30°C



Puede usarse percloroetileno



No puedes usar lejía



Baja temperatura

**Notas / Remarks****Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.