

**ORDUÑA 1755, S.L.**

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2  
Apdo.de Correos 71  
46116 MONCADA, Valencia, España  
Telf: +34 961 69 82 27  
orduna@tejidosignifugos.com  
www.tejidosignifugos.com

# ORDUÑA

## 1755®

technical textiles

**FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA****Datos Básicos / Basic Data**

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Artículo / Article Name</b> | PLANA PES FR ETAMIN TURIA                            |
| <b>Código Artículo / Article Code</b> | B1539                                                |
| <b>Composición / Composition</b>      | 100 % PES Ignífugo                                   |
| <b>Peso / Weight (±10%)</b>           | 90 g/m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Ancho / Width (±5%)</b>            | 300 cm      290 cm                                   |
| <b>Ligamento / Weave</b>              | Tafetan / Taffeta                                    |
| <b>Color / Colour</b>                 | Natural y Blanco/ Natural and White<br>Negro / Black |
| <b>Metros por pieza / Roll length</b> | 90                                                   |

**Características disponibles / Available**

|                                                                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Resistencia al fuego / Flame Retardancy</b>                                                                  | Clase 1 / Class 1 ( UNE EN 13773 ), UNE-EN 14533: Cl |
| <b>Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft</b>                                  | 370 N                                                |
| <b>Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp</b>                               | 400 N                                                |
| <b>Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)</b>    | 14%                                                  |
| <b>Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)</b> | 13%                                                  |
| <b>Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance</b>                                                          | -                                                    |

**Usos / Uses**

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicaciones / Applications</b> | Decoración (cortinas, visillos, cayentes)<br>Decoration (curtains, lace cutains, hangings) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mantenimiento / Maintenance****Instrucciones / Instructions****Notas / Remarks****Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.