

**ORDUÑA 1755, S.L.**

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2  
Apdo.de Correos 71  
46116 MONCADA, Valencia, España  
Telf: +34 961 69 82 27  
orduna@tejidosignifugos.com  
www.tejidosignifugos.com

# ORDUÑA

technical textiles

## 1755®

**FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA****Datos Básicos / Basic Data**

|                                       |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Nombre Artículo / Article Name</b> | PLANA PES FR NAVIA |                |
| <b>Código Artículo / Article Code</b> | B1543              | B1265          |
| <b>Composición / Composition</b>      | PES FR 100%        |                |
| <b>Peso / Weight (±10%)</b>           | 160 g/m2           |                |
| <b>Ligamento / Weave</b>              | Tafetan / Taffeta  |                |
| <b>Ancho / Width (±5%)</b>            | 305                | 280            |
| <b>Color / Colour</b>                 | Blanco ópt.        | Blanco Natural |
|                                       | White Op.          | White nature   |
| <b>Metros por pieza / Roll length</b> | 50                 | 50             |

**Características disponibles / Available**

|                                                                                                                 |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Resistencia al fuego / Flame Retardancy</b>                                                                  | Clase 1 / B-s1d0 / EN 1021:2014 parte 1 y 2<br>Permanente / Permanent flame retardant |  |
| <b>Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft</b>                                  | 1300N                                                                                 |  |
| <b>Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp</b>                               | 78N                                                                                   |  |
| <b>Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)</b>    | 21%                                                                                   |  |
| <b>Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)</b> | 17,50%                                                                                |  |
| <b>Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance</b>                                                          | 40.000 ciclos / cycles                                                                |  |

**Usos / Uses**

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicaciones / Applications</b> | Decoración (cortinas, visillos, cayentes)<br>Decoration (curtains, lace cutains, hangings) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mantenimiento / Maintenance****Instrucciones / Instructions****Notas / Remarks****Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.