

ORDUÑA 1755, S.L.

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo.de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA
1755®
technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**Datos Básicos / Basic Data**

Nombre Artículo / Article Name	PLANA PES FR LONETA DUERO 200g
Código Artículo / Article Code	B1124
Composición / Composition	100% PES FR
Peso / Weight (±10%)	200 g/m2
Ancho / Width (±5%)	310cm / Blanco. opt. o Blanco. Nat. - Opt. White. or Nat. White 305cm / Colores - Colours
Ligamento / Weave	Tafetan
Color / Colour	25 colores + Preparado para estampar 25 colours + Ready to print
Metros por pieza / Roll length	40m aprox.

Características disponibles / Available

Resistencia al fuego / Flame Retardancy	UNE EN 13773 Clase 1 / Class 1 UNE EN 13501 B-s1,d0, UNE-EN 14533: CI-A
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft	1500N
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp	600N
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	23%
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	28,50%
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	40.000 Ciclos / cycles
Comportamiento al fuego carpas/Burning	N 15619:2014 / T1
Solidez a la luz / Light fastness	3-5 (En función del color - Depending of colour)
Absorción acústica / Sound absorption α_w / α_{med}	0.35 / 0.44
Características / Characteristics	No arde, no propaga la llama / No burns, no flame spread

Usos / Uses

Aplicaciones / Applications	Decoración (cortinas , visillo , cayentes) , usos técnicos. Decoration (curtains , lace curtains , hangings) , technical uses.
------------------------------------	---

Mantenimiento / Maintenance**Instrucciones / Instructions****Notas / Remarks****Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.
The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.
The stated values only are approximate and not binding.