

ORDUÑA 1755, S.L.

Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
Apdo.de Correos 71
46116 MONCADA, Valencia, España
Telf: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com

ORDUÑA

1755®

technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA**Datos Básicos / Basic Data**

Nombre Artículo / Article Name	ORGANZA
Código Artículo / Article Code	B5591
Composición / Composition	100% PES FR
Peso / Weight (±10%)	20 gr
Ancho / Width (±5%)	310cm
Ligamento / Weave	Tafetan
Color / Colour	47 colores
Metros por pieza / Roll length	100m

Características disponibles / Available

Resistencia al fuego / Flame Retardancy	Clase 1 / Class 1 (UNE EN 13773)
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Trama / Weft	120N
Resistencia a la tracción (N) / Maximum average load (N) - Urdimbre / Warp	160N
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Trama / Weft (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	-
Alargamiento a la fuerza máxima (%) / Average elongation (%) - Urdimbre / Warp (UNE-EN ISO 13934-1:2013)	-
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	-

Usos / Uses**Aplicaciones / Applications**

Decoración (cortinas, visillos, transparencias, cayentes)
Decoration (curtains, lace cutains, hangings)

Mantenimiento / Maintenance**Instrucciones / Instructions**


Máximo de 30°C



Puede usarse peroxiacetico



No puedes usar lejía



Baja temperatura

Notas / Remarks**Observaciones / Observations**

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.

The stated values only are approximate and not binding.