ORDUÑA 1755, S.L.
Tel.: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
46116 MONCADA, Valencia, España

ORDUÑA 1755® technical textiles

CONTROL DOCUMENTAL / DOCUMENT CONTROL	B4981_FT_LONA_PVC_630_FR

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1. DATOS BÁSICOS / BASIC DATA

Código Artículo / Article Code	B4981
Nombre Artículo / Article Name	LONA PVC 630 FR
Composición / Composition	Tejido 100% poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC y lacado por
Peso / Weight (±10%)	630 g/m²
Ancho / Width (±5%)	250 cm
Color / Colour	Blanco / Negro / Gris claro

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Propiedad / Property	Resultado / Result	Unidad / Unit	Norma / Standard
Resistencia a la tracción - Trama / Maximum average load - Weft	2300	N/50 mm	DIN 53 354
Resistencia a la tracción - Urdimbre / Maximum average load - Warp	2500	N/50 mm	DIN 53 354
Resistencia al desgarro - Trama / Tear strength - Weft	250	N	DIN 53 363
Resistencia al desgarro - Urdimbre / Tear strength - Warp	270	N	DIN 53 363
Fuerza de adhesión / Adhesion strength	100	N/50 mm	DIN 53 357
Resistencia a la luz (excepto blanco) / Light fastness (except white)	7/8		EN ISO 877
Resistencia al fuego / Flame retardancy	M2 / T2		NF P92-503 / UNE-EN 15619:2014
Resistencia a la temperatura / Temperature resistance	-30 / +70	°C	DIN EN 1876-2

3. USOS / USES

Aplicaciones / Applications	Lonas de camiones / Truck tarpaulins Tiendas de campaña / Tents Cubiertas para automóviles / Vehicle covers Marquesinas para edificios / Building awnings

5. NOTAS / REMARKS

Observaciones / Observations

Esta hoja técnica presenta informaciones sobre nuestro producto sin obligación jurídica y se basa en valores medios de la producción actual. Estos valores son indicativos y no pueden ser considerados como mínimos a cumplir. El cliente es totalmente responsable por la determinación de la adecuación del producto elegido al uso previsto. Endutex se reserva el derecho de realizar modificaciones a la presente hoja de características técnicas sin aviso previo. Para cualquier información adicional, les rogamos que se pongan en contacto con nuestros servicios técnicos.