ORDUÑA 1755, S.L.
Tel.: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
46116 MONCADA, Valencia, España

ORDUÑA 1755® technical textiles

CONTROL DOCUMENTAL / DOCUMENT CONTROL	B7733_FT_LONA FIBRA DE VIDRIO SILICONA ROJA A 2-C

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1. DATOS BÁSICOS / BASIC DATA

Código Artículo / Article Code	B7733
Nombre Artículo / Article Name	LONA FIBRA DE VIDRIO SILICONA ROJA A 2/C
Peso / Weight (±10%)	960 g/m²
Ancho / Width (±5%)	150 cm
Ligamento / Weave	Raso 1/7 / Satin 1/7
Color / Colour	Rojo / Red
Metros por pieza / Roll length	50 m

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Propiedad / Property	Resultado / Result	Unidad / Unit	Norma / Standard
Resistencia al fuego / Flame retardant	Clase 1 / Class 1		UNE EN 13773
Hilo / Yarn	204 Urdimbre / Warp 204 Trama / Weft		BS EN 12654
Diámetro del filamento / Filament diameter	9 (11) Urdimbre / Warp 9 (11) Trama / Weft	µm	
Resistencia a la tracción tejido base / Tensile strength base fabric	2800 Urdimbre / Warp 1900 Trama / Weft	N/cm	
Revestimiento / Coating	Silicona / Silicone		
Espesor / Thickness	0,80	mm	ISO 4603
Resistencia a la tracción tejido base / Tensile strength base fabric	2800 Urdimbre / Warp 2800 Trama / Weft	N/cm	ISO 4606
Resistencia a la temperatura / Temperature resistance	-50 hasta 250 °C / -50 to 250 °C		

5. NOTAS / REMARKS

Observaciones / Observations

Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes. / The stated values only are approximate and not binding.
En caso de fallo del material nuestra responsabilidad se limita al valor del mismo. Es responsabilidad del profesional o usuario final llevar a cabo los ensayos previos necesarios para determinar la idoneidad del material para su aplicación particular.
In case of failure of the material our responsibility is limited to its value. It is the responsibility of the professional or end user to carry out the necessary preliminary tests to determine the suitability for its particular application. The stated resistances depend on the particular application, such as the base fabric and the type and quantity of coating/finish.
The stated values only are approximate and not binding.