ORDUÑA 1755, S.L.
Tel.: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
46116 MONCADA, Valencia, España

ORDUÑA 1755®
technical textiles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1. DATOS BÁSICOS / BASIC DATA

Código Artículo / Article Code	B8034
Nombre Artículo / Article Name	FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE PUR+AL A 2 CARAS
Composición / Composition	100% GL (Fibra de vidrio)
Peso / Weight (±10%)	480 g/m²
Ancho / Width (±5%)	2000 mm
Ligamento / Weave	Sarga / Serge
Color / Colour	Gris / Grey
Metros por pieza / Roll length	50 m

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Propiedad / Property	**Resultado / Result**	**Unidad / Unit**	**Norma / Standard**
Resistencia al fuego / Flame Retardancy	Clase 1 / Class 1		UNE EN 13773
Resistencia al fuego / Flame Retardancy	M0 A2-s1,d0		EN 13501-1
Espesor / Thickness	0,45	mm	DIN EN ISO 5084
Resistencia a la tracción - Trama / Maximum average load - Weft	2400	N/50 mm	ISO 4606
Resistencia a la tracción - Urdimbre / Maximum average load - Warp	3900	N/50 mm	
Acabado textil / Textile finished process	Poliuretano + pigmentos de aluminio a 2 caras Polyurethane and aluminium pigments two sides		
Características / Characteristics	Resiste hasta aprox. 500 °C de temperatura Temperature resistance up to approx. 500 °C Elevada resistencia contra salpicaduras de soldadura High degree of resistance to splashes of welding Improved resistance to flame Resistencia mejorada a la llama.		

3. USOS / USES

Aplicaciones / Applications	Mantas y colchas ignífugas industriales Industrial fireproof blankets and quilts

5. NOTAS / REMARKS

Observaciones / Observations

Las resistencias indicadas dependerán del caso particular de aplicación, como del tejido de base y del tipo y cantidad del acabado, etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.

The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish, etc.
The stated values only are approximate and not binding.