ORDUÑA 1755, S.L.
Tel.: +34 961 69 82 27
orduna@tejidosignifugos.com
www.tejidosignifugos.com
Calle Regaliciar, 1 - Pol. Ind. Moncada 2
46116 MONCADA, Valencia, España

ORDUÑA 1755®
technical textiles

CONTROL DOCUMENTAL / DOCUMENT CONTROL	B8575_FT_SOLDADURA 600ºC

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

1. DATOS BÁSICOS / BASIC DATA

Código Artículo / Article Code	B8575
Nombre Artículo / Article Name	SOLDADURA 600ºC
Peso / Weight (±10%)	1360 g/m²
Ancho / Width (±5%)	100 cm
Ligamento / Weave	Plana / Plain
Color / Colour	Marrón / Brown
Metros por pieza / Roll length	50 m

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Propiedad / Property	Resultado / Result	Unidad / Unit	Norma / Standard
Resistencia a la tracción (N) - Trama / Maximum average load (N) - Weft	550	N/cm	
Resistencia a la tracción (N) - Urdimbre / Maximum average load (N) - Warp	650	N/cm	
Espesor / Thickness	1,65	mm	DIN EN ISO 5084
Hilo / Yarn	ET9 1250 Urdimbre / Warp ET9 1250 Trama / Weft		
Número de hilos / Thread Count	6 per 1 cm Urdimbre / Warp 4 per 1 cm Trama / Weft		
Resistencia temperatura / Temperature resistance	-36 to 600	ºC	
Carga continua / Continuous load	500	ºC	
Resistencia a corto plazo / Short term resistance	Salpicadura de soldadura / Weld splatter		

3. CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Es un tejido pesado de hilo de fibra de vidrio E, tratado con el acabado especialmente formulado "Weldprotect". Este acabado es una cerradura marrón, de manejo duro, que contiene un acabado textil de alta capacidad térmica. Buenas propiedades anti desgaste.

Is a heavy weight fabric, woven from E glass fibre yarn, treated with the specially formulated "Weldprotect" finish. This finish is a brown, hard handle weave lock containing a high thermal capacity textile finish. Good anti-fraying properties.

5. NOTAS / REMARKS

Observaciones / Observations

Las resistencias indicadas dependerá del caso particular de aplicación, como del tejido de base, del tipo y cantidad del Acabado, Etc.
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes.
The stated resistances depend on the particular case of application such as basic fabric, type and quantity of coating/finish etc.
The stated values only are approximate and not binding.